

FASSA.REV ACABAMENTO FINO

FICHA TÉCNICA

Acabamento para interior e exterior. Cor: cinza



Interior/Exterior



Saco



Espátula de metal



Esponja

Descrição

FASSA.REV ARGAMASSA ACABAMENTO FINO é uma argamassa industrializada pronta para acabamento em áreas internas e externas. É formulada com cimento Portland, cal hidratada, areias classificadas e aditivos específicos para otimizar a trabalhabilidade e a aderência.

Fornecimento

- Sacos especiais com proteção contra a umidade de aprox. 20 kg

Utilização

FASSA.REV ARGAMASSA ACABAMENTO FINO é utilizada como acabamento fino para paredes e tetos em ambientes interiores e exteriores.

Base para aplicação

Os suportes adequados são:

- Rebocos a base de cimento ou cal hidratada e cimento, curados, com acabamento sarrafeado ou rugoso.

A superfície do suporte deve estar limpa de poeiras, sujeiras em geral, eflorescências, etc.

Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc., devem ser removidos.

Se a temperatura ambiente for superior a +25°C e umidade inferior a 40%, antes de aplicar, umedecer a base.

A base deve atender os requisitos de planicidade e ortogonalidade da NBR 13749.

Mistura do produto

A mistura do produto deve ser realizada nas proximidades da área de trabalho, protegida de sol, vento e chuva.

Utilizar água limpa, conforme a proporção indicada na embalagem, com tolerância máxima de $\pm 5\%$.

Misture com um misturador mecânico de hélice de baixa rotação por não mais de 2 minutos até obter uma mistura homogênea, sem grumos e de consistência adequada.

O produto, depois de misturado com água, deve ser aplicado dentro de 2 horas. Não acrescentar água para restaurar a trabalhabilidade perdida

Aplicação

A aplicação do produto é realizada com espátula metálica, aplicando o material em 2 estratos até obter uma espessura máxima de 5 mm.

A aplicação da segunda camada do produto deve ser efetuada depois do puxamento da primeira camada.

Recomenda-se um acabamento camurçado (com esponja).

Cuidados

- Consulte sempre a ficha de segurança antes do uso.
- Não adicione outros produtos.
- Mantenha o produto longe de crianças e animais.
- Certifique-se de usar os EPIs adequados: máscara, óculos de proteção, capacete, protetores auriculares, calçados de segurança e luvas.
- Utilizar em temperatura ambiente de +5°C até +40°C e temperatura da base de +5°C até +28°C.
- A temperatura do ambiente de trabalho pode afetar significativamente a durabilidade da massa.
- Proteger o produto fresco da chuva, gelo e do sol por pelo menos 24 horas.
- É recomendável proteger as superfícies de alumínio durante o uso
- Arejar adequadamente os locais depois da aplicação até a secagem completa, evitando fortes oscilações térmicas na temperatura ambiente.
- Tintas, massa corrida, revestimentos, etc. apenas devem ser aplicados após a total secagem do produto
- A Fassa do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Conservação

Armazene o produto na embalagem original em locais secos e protegidos das intempéries, sem contato direto com o solo e a uma distância de pelo menos 30 cm da parede, em pilhas de até 1,5 m de altura.
Armazene o produto em local seco por no máximo 8 meses.

Qualidade

FASSA.REV ACABAMENTO FINO é submetido a um constante controle nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Dados técnicos

Cor	cinza
Granulometria	≤ 0,6 mm
Água de mistura	28,5 ÷ 30,5 %
Resistência à compressão (28 dias)	≥ 3 MPa
Rendimento	aprox. 1,35 Kg/m ² para 1 mm de espessura
Os desempenhos acima indicados são obtidos num ambiente com temperatura e umidade controlada (23±2°C e 60±5% u.r.).	

Os dados mostrados referem-se a testes de laboratório; em aplicações práticas no canteiro de obras, o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Fassa do Brasil, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e/ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. O usuário deve, em todos os casos, verificar a adequação para o uso pretendido, assumindo toda a responsabilidade por seu uso. Fassa do Brasil se reserva o direito de fazer modificações técnicas sem aviso prévio.