

FASSA.TEC RS 40

FICHA TÉCNICA

Micro-Concreto pré-misturado



À máquina



Interno/Externo



Silo

Descrição

FASSA.TEC RS 40 é um produto pré-misturado composto de cimento, areias classificadas e aditivos que garantem fácil trabalhabilidade e ótima fluidez e durabilidade.

Fornecimento

- Granel em silo

Utilização

FASSA.TEC RS 40 é usado como argamassa para fazer estacas com diâmetro de até 40 cm, preencher cavidades em alvenaria e em trabalhos de consolidação em geral.

Trabalhabilidade

No caso de intervenções de preenchimento de estacas, o FASSA.TEC RS 40 pode ser misturado e aplicado com máquinas aplicadoras de reboco, como FASSA RB 49

Despejar o produto de modo que o fluxo seja contínuo. O preenchimento do volume confinado deve ser efetuado de forma a facilitar a saída do ar.

Não acrescentar água para restaurar a trabalhabilidade perdida.

Cuidados

- Consulte sempre a Ficha técnica e de segurança antes do uso.
- Antes de manusear o produto, certifique-se de usar os EPIs adequados: máscara, óculos de proteção, capacete, protetores auriculares, calçados de segurança e luvas.
- Não adicione outros produtos.
- Quando a temperatura ambiente estiver acima de 30°C, recomenda-se usar água fria e molhar a argamassa nas primeiras 24 horas após a aplicação.
- Mantenha o produto longe do alcance de crianças e animais
- Fassa do Brasil não se responsabiliza pelo uso inadequado do produto.

Conservação

Armazene o produto em local seco por no máximo 8 meses.

PROTEGER DA UMIDADE

Dados técnicos

Peso específico do pó	aprox. 1650 kg/m ³
Granulometria	< 3 mm
Rendimento	aprox. 1850 kg de produto seco para obter 1 m ³ de argamassa úmida
Água para a massa	aprox. 17%
Densidade massa no estado fresco	aprox. 2150 kg/m ³
Resistência à compressão a 7 dias	≥ 32 N/mm ²
Resistência à compressão a 28 dias	≥ 40 N/mm ²
Conteúdo iônico Cl ⁻	≤ 0,05%

Os dados mostrados referem-se a testes de laboratório; em aplicações práticas no canteiro de obras, o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Fassa do Brasil, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e/ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. O usuário deve, em todos os casos, verificar a adequação para o uso pretendido, assumindo toda a responsabilidade por seu uso. Fassa do Brasil se reserva o direito de fazer modificações técnicas sem aviso prévio.